

## APX 6120

描述	由几种部分被氧化的凡士林混合而成
外观	固蜡
气味	t 典型氧化物气味
凝固点 ( DIN-ISO 2207 )	57 - 65 °C
酸值 ( DIN 51558, Teil 1 )	18 - 24 mgKOH/g
皂化值 ( DIN 51559, Teil 1 )	35 - 65 mgKOH/g
色度 ( ASTM D 1500 )	m ix. 5,0
t 闪点 ( DIN-ISO 2592 )	> 140 °C
应用	易在 80°C 与汽油相容，在水中很难乳化
存储	存储温度上限 70°C