

技术资料



Mailing Address: Box 77 0855, Woodside, NY 11377
Shipping Address: 58-20 Broadway, Woodside, NY 11377
Tel: 718-672-8300 • Fax: 718-565-7447
E-mail: info@axelplastics.com

MOLD WIZ INT-66PV

主要性能: 一种功能性的加工助剂，它直接与树脂结合在一起。改善树脂和填料的流动性，改善其它填料(增强剂、填料和颜料)的分散性，缩短循环时间，降低产品成型的温度和压力，减少或消除焊接/熔接线。不需要外部脱模剂。该加工助剂的有效添加不会对物理性能或二次操作(如装饰、印刷、粘合或电镀)产生任何不利影响。

应用: PVC。

本配方中的每一种成分都已被我们的原材料供应商认证为直接获得美国食品及药物管理局食品接触批准。

成分: 有机脂肪酸、酯类和氧化聚烯烃蜡的专有协同共混物。

产品数据:

有效含量:	100%
固体:	100%
颜色:	米白色
滴点:	221-239°F / 105-115°C
保质期:	至少一年
可提供物理形态:	粉末或者颗粒

应用说明:

一般建议: 为了获得最佳效果，实验室测试或生产前试验应确定最佳添加量。一般有效的添加比例在1到10的范围内，每1000树脂，除去增强，颜料和填料。部分大量的填料可能需要比规定的最大值更高添加比例。建议以千分之五(0.5%)开始评估。添加剂可以提高MFI。降低其它添加剂用量或降低工艺温度，以提高树脂粘度，消除螺杆滑移。

混合: 对于双组分热固性树脂，在粘性较低或活性较低的一侧混合工艺助剂。对于热塑性塑料，通过搅拌干燥混合工艺助剂，或使用助剂分配器直接测量到树脂流中。工艺助剂添加剂可以混合到树脂中制成母料。

All information given by us about our products is based upon our tests and experience. It is intended for use by persons having technical skill at their own discretion and risk, and we assume no liability in connection with their use.

(060404)